



SEMCO TEAK CLEANER istruzioni per l'uso

Congratulazioni per aver acquistato i migliori materiali disponibili per la preparazione del teak.

Seguendo queste semplici istruzioni avrete un bel teak che richiederà un minimo di manutenzione.

PULIRE IL TEAK

PART 1 – scioglie sporco e vecchi sigillanti

PART 2 – Neutralizza **PART 1** e rende più luminoso il teak.

Il passo più importante per preparare il tuo teak per SEMCO è fare una buona pulizia.

Tutte le precedenti finiture (olio per teak o altre protezioni) devono essere rimosse.

L'uso di due prodotti per la pulizia del teak è il modo più completo per pulire il legno.

Una volta che viene pulito e sigillato con SEMCO non dovrà essere ripulito a fondo per molti anni.

1. **Preparare l'area da pulire** rimuovendo ogni oggetto presente che potrebbe essere danneggiato durante la pulizia. Indossare guanti di gomma e proteggere gli occhi quando lavorate con il prodotto SEMCO teak cleaner. Fate attenzione a tenere il prodotto lontano da altre superfici, può danneggiare vernici e alluminio.
2. **Con il tubo dell'acqua bagnare l'area da pulire con abbondante acqua.** Assicuratevi di bagnare il teak e tutte le altre aree in cui il detergente sarà usato durante la pulizia.
3. **Selezionare una piccola area da lavorare.** L'area dovrebbe essere un paio di metri quadrati alla volta. **Applicare Part 1 SEMCO Teak Cleaner** (colore rosso) sulla parte bagnata con uno spruzzatore spray. **Strofinare leggermente** con una spazzola in nylon. Mantenere la superficie che si sta pulendo sempre bagnata. Ripetere l'operazione se serve.
4. **Risciacquare abbondantemente, quindi applicare Part 2 SEMCO Teak Cleaner** (colore verde) **sulla stessa superficie.** Strofinare con la spazzola morbida.
5. **Risciacquare l'intera area** con il tubo dell'acqua, Lavare via tutto il detergente. Il teak dovrebbe apparire ovviamente più chiaro e più pulito. Se rimangono delle macchie, ripetere i passaggi dal 2 al 5. Il teak si illuminerà ulteriormente mentre si asciuga.
6. **Lasciare asciugare il teak almeno 24 ore dopo la pulizia e prima della sigillatura.** La mancata perfetta asciugatura del teak, provocherà macchie nere sul teak.

Se il lavaggio viene fatto all'esterno, assicurarsi di avere dopo il lavaggio almeno due giorni di bel tempo stabile e non umido per procedere alla sigillatura.