



SEMCO TEAK SEALER istruzioni per l'uso

Congratulazioni per aver acquistato i migliori materiali disponibili per la preparazione del teak. Seguendo queste semplici direttive produrrà un bel teak con un minimo di manutenzione.

Pulire il teak con SEMCO Teak Cleaner

Il passo più importante per preparare il tuo teak per SEMCO è fare una buona pulizia. Tutte le precedenti finiture (olio per teak o altre protezioni) devono essere rimosse. L'uso di due prodotti per la pulizia del teak è il modo più completo per pulire il legno. Una volta che viene pulito e sigillato con SEMCO non dovrà essere ripulito a fondo per molti anni.

Il teak nuovo dovrebbe essere esposto agli agenti atmosferici per un paio di settimane o essere lavato con un buon sapone (usare Permanon HECTA) prima di applicare la finitura. Il legno deve essere completamente asciutto prima dell'applicazione della finitura. Leggere le istruzioni complete per il lavaggio nella scheda del detergente SEMCO Teak Cleaner.

Applicare il sigillante

1. Se il tuo teak è già trattato con SEMCO TEAK SEALER, la pulizia profonda come descritto sopra non è necessaria a meno che non si desideri rimuovere il vecchio trattamento e ricominciare.
2. **Rimuovere il coperchio e mescolare il sigillante SEMCO fino a che non sia completamente fluido e omogeneo nella lattina.**
Questo prodotto deve essere mescolato costantemente durante l'uso per garantire una colorazione uniforme. Lasciare l'agitatore nel barattolo e mescolare ogni due passaggi del pennello o del tampone.
3. **Usare un tampone a schiuma per l'applicazione sul teak.**
4. **Lasciare che il teak assorba tutto il prodotto che vuole.**
5. Lavorare Seguendo le vene del legno e pulire subito qualsiasi eccesso che sia andato a contratto su altre superfici. Usare uno straccio per strofinare il sigillante nel legno come una macchia. SEMCO TEAK SEALER può essere spruzzato sul teak utilizzando uno spruzzatore spray.
6. **Quando il primo strato è completo si può applicare immediatamente una seconda mano sopra la prima mano.** Applicare entrambe le mani nello stesso giorno. Strofinare la seconda mano con un panno pulito.
7. In circostanze normali il teak dovrebbe essere asciutto al tatto in un'ora e pronto per il servizio il giorno successivo. Il tempo fresco, nuvoloso o umido rallenta il processo di essiccazione.
8. **Due strati di sigillante dovrebbero essere sufficienti per la maggior parte delle applicazioni,** più strati potrebbero essere necessari per i vecchi teak più porosi. In questo caso SEMCO Cleartone richiede 3 o 4 mani per l'applicazione iniziale e ricopertura più spesso.
9. Dopo la pulizia e la prima applicazione di SEMCO TEAK SEALER, una pulizia occasionale con sapone [Permanon Yacht Wash](#) manterrà inalterato il Teak. L'applicazione di un nuovo strato di sigillante a intervalli stagionali (ogni 6 mesi) manterrà il teak otticamente bello per gli anni a venire. Se l'acqua spruzzata sulla superficie spinge verso l'alto, significa che la protezione è ancora attiva.